

## Scellement chimique XV Plus

Type MKT Système d'injection VMU Plus, pour le béton

### Applications

- Pour des ancrages sans expansion dans le béton fissuré et non fissuré

### Avantages

- Évaluation technique européenne pour ancrages dans le béton
- Mortier à deux composants exempt de styrène à base d'ester de vinyle
- Approuvé pour les tiges filetées standard commerciales avec calcul de justification de la résistance (certificat de réception 3.1), approvisionnement sur demande
- Extraction uniforme du mortier et du durcisseur grâce à la double cartouche

- Travail propre et mélange contrôlé grâce au mélangeur fourni (également vendu séparément)
- Dosage précis du mortier d'injection au moyen d'une graduation sur la cartouche du mortier
- Mortier performant à deux composants offrant de nombreuses possibilités de fixation
- Tiges d'ancrage en modèle hautement résistant à la corrosion HCR disponible sur demande
- Homologué pour une utilisation dans le béton humide et les forages remplis d'eau



Cartouche de scellement chimique XV Plus pour pistolet standard

### Informations Techniques



Température de stockage	+5 °C à +25 °C
Stockage	au moins +5 °C au frais et au sec
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C
Température de pose	+20 °C (optimal)
N° Procès Verbal	ETA-11/0415



Cartouche de scellement chimique XV Plus pour pistolet bi-composant

Température dans le support d'ancrage [C°]	Temps de traitement [min]	Température de la cartouche pendant le traitement [C°]	Temps de durcissement	
			Support d'ancrage sec	Support d'ancrage humide
-10 à -6	90,0	+ 5 à +40	24 h	48 h
-5 à -1			14 h	28 h
0 à +4	45,0	+ 5 à +40	7 h	14 h
+5 à +9	25,0		2 h	4 h
+10 à +19	15,0		80 min	160 min
+20 à +29	6,0		45 min	90 min
+30 à +34	4,0	+15 à +40	25 min	50 min
+35 à +39	2,0		20 min	40 min
+40	1,5		15 min	30 min



Le trou doit être créé et nettoyé immédiatement avant de placer l'ancrage.



Pour accessoires pour le nettoyage, voir page 13/44.

	Volume d'une cartouche [ml]	Code article	Conditionnement	Unité
Mortier d'injection XV Plus, avec 2 mélangeurs	280	162363	1	Pièce
Mortier d'injection XV Plus, avec mélangeur	345	162364	1	
Mélangeur, pour systèmes à 2 composants (XV Plus et 2K-NE)	-	117460	10	
Prolongation de mélangeur, pour systèmes à 2 composants (XV Plus et 2K-NE)	-	127418	1	